

DeckFinish

Transparente



SELLADO



Protección prolongada para la madera de su terraza

Recubrimiento de 1 componente con base de agua para superficies de madera al aire libre. Este experto en exteriores hará que su terraza destaque de la mejor manera y sea resistente a las pisadas y al cloro. La resistente protección para superficies y su tratamiento sencillo y rápido, también reducen el tiempo de trabajo.

- Resalta el color natural de la madera
- Resistente al cloro
- Procesamiento fácil y seguro
- Se evita el raspado de la madera
- Tiempo de secado breve
- Mayor vida útil que las superficies tratadas con aceite
- Apto para tablas lisas o ranuradas
- Se puede mezclar y colorear con todas las variantes de color

Zona de uso:

Apto para terrazas de madera y cubiertas exteriores. Anti-deslizante según DIN 51097 grupo de evaluación A y DIN EN 16165:2021-12 grupo de evaluación R10.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO			
11842	5l	4	128

Cuerpo sólido	38 ±2%
Viscosidad DIN 4	25 ±2s
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 12 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Valor límite UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 66 g/l COV.

Indicaciones de procesamiento

- Las condiciones de tratamiento óptimas son a una temperatura entre +15 °C y +25 °C, una humedad relativa del aire del 40 % al 75 % y una temperatura del material entre +15 °C y +25 °C.
- No aplicar en superficies calientes o sometidas a una intensa radiación solar, ya que el recubrimiento aplicado podría secarse demasiado rápido. No aplicar si se esperan lluvias en las 3 horas siguientes a la aplicación.
- En caso de duda, colocar una superficie de prueba para determinar la compatibilidad, la adherencia y el aspecto. Los resultados pueden variar en función del tipo de madera, especialmente en los tipos de madera aceitosas, resinosas y de colores intensos.
- Las decoloraciones ópticas de la madera debidas a la humedad (p. ej. manchas de moho, penetración de la humedad y el hongo de la mancha azul) se cubren mejor por el uso de variantes pigmentadas.
- Agitar bien el material.
- No extender el material en el suelo, utilizar el cubo de sello LOBATool.
- Evitar la formación de gotas sobre la superficie o alisarlas directamente con un pincel o una brocha.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

DeckFinish Color puede mezclarse con la variante transparente para reducir la capacidad de recubrimiento.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Cepillo para aceite LOBATool, pincel/100-120 ml/m². El consumo real de material puede variar en función del tipo de madera, de la humedad de la madera y del nivel de exposición de las superficies a la intemperie. En superficies con una alta exposición a la intemperie, se debe contar con un consumo de material significativamente mayor.

TIEMPO DE SECADO

- Tratamiento después de 2-3 horas, en el plazo de 24 horas.
- Uso ligero tras el secado durante la noche.
- Plena capacidad de uso a las 48 horas.

TRATAMIENTO PREVIO

- Se recomienda el tratamiento previo con LOBA DeckPrepare para optimizar las propiedades de adherencia y para combatir la coloración gris de la madera.

PREPARACIÓN:

Primer tratamiento

- Preparar la base de acuerdo con las indicaciones para «cubiertas viejas usadas» o para «cubiertas recién instaladas» de la información
- técnica del producto LOBA DeckDegrayer.
- Aplicar LOBA DeckPrepare según lo indicado en la información técnica.
- Dejar secar 1 hora. Esperar al secado completo.
- Aplicar LOBA DeckFinish
- Secado de al menos 2 horas
- Aplicar la segunda capa de LOBA DeckFinish

Tratamiento posterior

- Someter a una limpieza a fondo con LOBA DeckDegrayer según la información técnica del producto
- LOBA DeckPrepare
- Dejar secar durante 1 hora
- Aplicar LOBA DeckFinish

Para un mantenimiento duradero de la calidad estética, recomendamos realizar una limpieza a fondo y volver a aplicar un recubrimiento a la cubierta de la terraza una vez al año.

Indicaciones generales

Tiempo de secado: Los tiempos de secado indicados se aplican a temperaturas de +20 °C y a una humedad relativa del aire del 50 %. Las temperaturas más bajas o una humedad relativa del aire mayor incrementan el tiempo de secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda antes de que se alcance la dureza definitiva. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Uso de LOBA DeckFinish Color en estructuras sin imprimación: Por lo general, LOBA DeckFinish Color se puede utilizar sin LOBA DeckPrepare. La aplicación de LOBA DeckPrepare mejora de forma significativa las propiedades de adherencia del barniz a la base y aumenta la seguridad de procesamiento.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.